

《Table-1》

— Japanese Patent Application 《Publication number : 60-200842 》 —

JP-A-60200842

wt%	1	2	3	4	5	6	7	8
SiO ₂	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	61.00%	60.00%	68.00%	60.00%
Al ₂ O ₃	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	2.00%	1.00%	2.00%	4.00%
B ₂ O ₃	18.00%	18.00%	18.00%	18.00%	21.00%	20.00%	16.00%	24.00%
K ₂ O	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	12.00%	9.00%	8.00%	5.00%
Na ₂ O	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	1.00%	5.00%	6.00%	3.00%
Li ₂ O								3.00%
ZnO					3.00%	5.00%		1.00%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
F		0.10%	1.00%	3.00%	3.00%	5.00%	2.00%	4.00%
T	77.5	78.0	78.5	80.0	80.5	82.0	79.0	81.5

Amended Claim-1	1	2	3	4	5	6	7	8
SiO ₂ 40 - 70%	x	x	x	x	x	x	x	x
PbO 14 - 50%	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Na ₂ O 0 - 14%	x	x	x	x	x	x	x	x
K ₂ O 0 - 15%	x	x	x	x	x	x	x	x
B ₂ O ₃ 0 - 5%	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
As ₂ O ₃ 0 - 1%	x	x	x	x	x	x	x	x
Sb ₂ O ₃ 0 - 1%	x	x	x	x	x	x	x	x
TiO ₂ 0 - 0.2%	x	x	x	x	x	x	x	x
Na ₂ O+K ₂ O 8 - 17%	x	x	x	x	x	x	x	x
F 0 - 2%	x	x	x	OK	OK	OK	x	OK

BEST AVAILABLE COPY